

Sika® Chapisco Plus

Adesivo para argamassas, chapisco e gesso.

Descrição do produto Sika® Chapisco Plus é um adesivo sintético compatível com o cimento, que proporciona alta aderência em chapiscos e argamassas em diversos substratos. Reduz a permeabilidade e retração das argamassas, melhorando também a trabalhabilidade.

Campos de aplicação

- Chapiscos em alvenaria e concreto, inclusive isopor (EPS)
- Chapisco tradicional e rolado, reduzindo perdas de material
- Adesivo para argamassas de reparo, reboco e regularização de pisos
- Adesivo para tintas cimentícias em pó, fixador de caiação e pintura látex
- Adesivo adicionado ao gesso para fixação de sancas e molduras
- Regularização de pouca espessura onde serão instalados pisos laminados e carpetes de madeira e nylon

Características / Vantagens

- Facilita a aplicação do chapisco rolado, reduzindo perdas de material
- Melhora a aderência das argamassas em substratos do concreto e alvenaria
- Proporciona melhor plasticidade para as argamassas
- Reduz a permeabilidade e fissuração por retração das argamassas
- Aumenta a resistência das argamassas ao desgaste e impacto
- É compatível com cimento Portland

Testes

Aprovações / Normas Atende a norma NBR 13528.

Dados do Produto

Forma

Aspecto/ Cor Líquido branco

Embalagem Frasco 1L, balde de 18L, bombona com 3,6L, tambor de 200L.

Armazenamento

Condições de armazenamento/ Validade 18 meses a partir da data de produção se estocados apropriadamente, nas embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.

Informações Técnicas

Composição básica Polímeros estirenados e acetato de vinila.

Densidade (25°C) ~ 1,0 kg/l

pH 6,0 – 8,0

Construction



Informações do sistema

Detalhes de aplicação

Preparo da Superfície A superfície deve estar limpa, livre de impurezas, áspera e isenta de partículas soltas, pinturas, desmoldantes e outros que prejudiquem a aderência, devendo ser umedecida, não saturada. O Sika® Chapisco Plus deve ser diluído na água de amassamento de acordo com o serviço e traço utilizado.

- Aplicação do Produto**
- Chapisco Tradicional:** Argamassa com traço 1:2 (cimento : areia média) com Sika® Chapisco Plus diluído na água de mistura na proporção 1:3 (Sika® Chapisco Plus : água) em volume. Aplicar com colher de pedreiro.
 - Chapisco Rolado:** Argamassa com traço 1:2 (cimento : areia média) com Sika® Chapisco Plus diluído na água de mistura na proporção 1:3 (Sika® Chapisco Plus : água) em volume. Aplicar com rolo próprio para chapisco ou rolo de textura adequado.
 - Chapisco em Piso:** Argamassa com traço 1:2 (cimento : areia média) com Sika® Chapisco Plus diluído na água de mistura na proporção 1:3 (Sika® Chapisco Plus : água) em volume. Aplicar com vassourão de pêlo e lançar a argamassa com o chapisco ainda fresco (úmido sobre úmido).
 - Argamassa de regularização e reparos:** Argamassa com traço 1:3 (cimento : areia média) com Sika® Chapisco Plus diluído na água de mistura na proporção 1:4 (Sika® Chapisco Plus : água) em volume. Aplicar com colher de pedreiro.

Consumo

Aditivo para chapisco tradicional:	200 a 250 ml/m ² para 3 mm de espessura.
Aditivo para chapisco rolado:	200 a 250 ml/m ² para 3 mm de espessura.
Aditivo para chapisco em piso:	200 a 250 ml/m ² para 3 mm de espessura.
Aditivo para argamassa:	400 a 450 ml/m ² para 1 cm de espessura.

- Notas sobre a Aplicação / Limitações**
- Em superfícies de concreto lisas, deve-se lavar, escovar ou apicoar tornando-a áspera, para garantir a máxima aderência do chapisco e da argamassa de regularização e reparos
 - Não deve ser utilizado cal e saibro nas argamassas para chapisco
 - Não utilizar puro como pintura

Base dos Valores Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações de Segurança e Ecologia Para mais informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

Nota Legal As informações e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.



Sika Brasil
Av Dr Alberto Jackson Byington, 1525
Vila Menck – Osasco – SP
CEP: 06276-000
Brasil

Tel. +55 11 3687 4600
Fax +55 11 3601 0288
e-mail : consumidor.atendimento@br.sika.com
www.sika.com.br